

<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b> <b>LONA FLUIDIFICADORA</b> <b>AE/3300/AE</b>	
<b>COMPOSICION</b>	100% POLIESTER Nm 15 1/C
<b>CONSTRUCCION</b>	DOS CAPAS URDIMBRE 260 Hilos/cm TRAMA 120 Hilos/cm
<b>ESPESOR</b>	4,5 +- 0,5 mm
<b>PESO ESPECIFICO</b>	3150 +- 250 grs7m2
<b>PERMEABILIDAD</b>	2 +-0,5 m3/m2/min (300mm c.a.)
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION</b>	URDIMBRE >12kn/5cm (+-10%) TRAMA > 8KN/5cm (+-10%)
<b>ALARGAMIENTO A LA ROTURA</b>	URDIMBRE 38% (+-15%) TRAMA 47% (+-15%)
<b>TEMPERATURA MAXIMA EN CONTINUO</b>	135°C (PICOS 150°C)