

<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b> <b>LONA FLUIDIFICADORA</b> <b>AE/5500/AE</b>	
<b>COMPOSICION</b>	100% POLIESTER Nm 9 1/C
<b>CONSTRUCCION</b>	CUATRO CAPAS URDIMBRE 420 Hilos/cm TRAMA 204 Hilos/cm
<b>ESPESOR</b>	8,0 +- 0,5 mm
<b>PESO ESPECIFICO</b>	5300 +- 300 grs7m2
<b>PERMEABILIDAD</b>	2 +-0,5 m3/m2/min (300mm c.a.)
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION</b>	URDIMBRE >17kn/5cm(+10%) TRAMA > 13KN/5cm(+10%)
<b>ALARGAMIENTO A LA ROTURA</b>	URDIMBRE 34% (+15%) TRAMA 24%(+15%)
<b>TEMPERATURA MAXIMA EN CONTINUO</b>	135°C (PICOS 150°C)