

<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b> <b>LONA FLUIDIFICADORA</b> <b>ANXM/3300/ANXA</b>	
<b>COMPOSICION</b>	URDIMBRE : 100% ARAMIDA
<b>CONSTRUCCION</b>	DOS CAPAS URDIMBRE 158 Hilos/cm TRAMA 42 Hilos/cm
<b>ESESOR</b>	4,5 +- 0,5 mm
<b>PESO ESPECIFICO</b>	3150 +- 250 grs/m <sup>2</sup>
<b>PERMEABILIDAD</b>	2,5 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /min (300mm +- 50 MM c.a.)
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION</b>	URDIMBRE 6200 N/cm (+-10%) TRAMA 4200 N/cm(+10%)
<b>ALARGAMIENTO A LA ROTURA</b>	URDIMBRE 46% (+-15%) TRAMA 12% (+-15%)
<b>TEMPERATURA MAXIMA EN CONTINUO</b>	250°C (PICOS 350°C)