

<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b> <b>LONA FLUIDIFICADORA</b> <b>AET/4900/AET</b>	
<b>COMPOSICION</b>	URDIMBRE : 100% POLIESTER (MULTIFILAMENTO) 1000 Deniers TRAMA: 100% POLIESTER (FIBRA CORTADA) Nm9 1/C
<b>CONSTRUCCION</b>	TRES CAPAS URDIMBRE 250 Hilos/cm TRAMA 130 Hilos/cm
<b>ESESOR</b>	6,0 +- 0,5 mm
<b>PESO ESPECIFICO</b>	4900 +- 300 grs7m2
<b>PERMEABILIDAD</b>	2 +-0,5 m3/m2/min (300mm c.a.)
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION</b>	URDIMBRE 7400 N/cm (+-10%) TRAMA 5000 N/cm(+/-10%)
<b>ALARGAMIENTO A LA ROTURA</b>	URDIMBRE 115%(+-15%) TRAMA 30% (+-15%)
<b>TEMPERATURA MAXIMA EN CONTINUO</b>	150°C (PICOS 200°C)